

Термотрансферная лента

US551 – термотрансферная лента на основе смолы класса PREMIUM создана для работы на принтерах с технологией NEAR EDGE/TTO. Структура риббона обеспечивает качественную печать на гибких упаковочных пленках и различных типах синтетических материалов. Данный риббон применяется для печати в областях, где необходима высокая устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию растворителей и жиросодержащих составов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Характеристики риббона	
Тип красящего слоя	RESIN (смола)
Толщина риббона	7.7±0.3µm
Тип основы	Полиэстер (4.5±0.3µm)
Цвет	Черный
Насыщенность	Более чем 1.7 (MACBETH)
Скорость печати	До 14"/сек (350 мм/сек)
Температура плавления	80°C
Энергия при печати	15mJ/mm ²

Характеристики изображения (при печати)	
Насыщенность изображения	Более чем 1.8 (MACBETH)
Штрихкод	Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)
Рекомендованные типы материалов	Гибкая упаковка, синтетические материалы
Стойкость к истиранию	Более чем 90% (MACBETH) * 1
Стойкость к солнечным лучам	Более чем 70% (MACBETH) * 2
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%
Условия хранения	Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание
*2 UV тест

Давление: 1.96 X 10⁴ Pa, количество циклов: 3000 циклов, рифленая бумага
720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12-ти месячному воздействию дневного освещения